

**CAVIOL[®] 007/2500**

CAVIOL[®] 007/2500 jest wodną dyspersją poli(octanu winylu) otrzymywaną metodą polimeryzacji emulsyjnej zawierającą wypełnienie.

Produkt jest zabezpieczony przed skażeniem mikrobiologicznym.

	Jednostka	Wartość	Metoda badań
Zawartość substancji suchej	%	45 - 47	PN-78/C-89403
Lepkość wg Brookfielda ⁽¹⁾	mPa·s	2 000 - 3 000	PN-ISO 2555
pH		4,0 - 7,0	
Gęstość w 23°C	g/cm ³	1,22 - 1,24	ISO 2811-1
Barwa		biała	

⁽¹⁾ 20 obr/min; temp. 23°C

Po uprzednim ustaleniu z odbiorcą, produkt może zawierać inne parametry jakościowe od podanych powyżej – parametry dostosowujemy indywidualnie do wymagań klienta.

ZASTOSOWANIE

Produkt stosowany jest w przemyśle papierniczym, poligraficznym, do produkcji opakowań czy palet papierowych; może być również stosowany do łączenia warstw na dużej powierzchni papieru. CAVIOL[®] 007/2500 tworzy elastyczną i trwałą spoinę o średnim czasie wiązania (czas otwarty - ok. 5,5 min, czas chwytania - ok. 12 s, czas wiązania - ok. 23 s). Produkt nie zawiera rozpuszczalników organicznych, można go rozcieńczać wodą.

CAVIOL[®] 007/2500 można nanosić ręcznie lub maszynowo przy pomocy typowego sprzętu do aplikacji kleju, np. kółko, wałek, dysza. Maszyny i sprzęt po użyciu kleju można czyścić ciepłą lub zimną wodą.

Zalecana temperatura pracy dla kleju CAVIOL[®] 007/2500: 15 - 25°C

PRZECHOWYWANIE

Zalecana temperatura przechowywania: 5 - 25°C. Produkt przechowywany w tych warunkach zachowuje swoje właściwości przez 6 miesięcy od daty produkcji.